

Bag Bol Avana

Carta esterna:

- Grammatatura: 73 +2/-5 g/m² **(ISO 536)**
- Resistenza alla trazione: MD ≥ 4,2 kN/m **(ISO 1924-3)**
CD ≥ 2,2 kN/m
- Resistenza allo scoppio: ≥ 200 kPa DIN EN **(ISO 5728)**
- Rugosità lato posteriore: obiettivo > 300 ml/min. **(DIN 53108)**
- Stampa esterna: 1 colore, 1 lato

Film a bolle d'aria:

- Polietilene con percentuale di riciclaggio > 50
- Pellicola a cuscino d'aria in PE con circa 12.000 cuscini d'aria per metro quadro di busta
- Resistente alla temperatura da -40°C a +60°C

Formati (esterno): 14x22,5 | 17x22,5 | 20x27,5 | 24x27,5 | 26x35 | 29x37 | 32x45,5 | 37x48

Conservare in scatole in un luogo adeguato per garantire una durata di circa 2 anni. L'assemblaggio di un sacchetto a bolle d'aria Bag Bol è privo di solventi, così come il colore di stampa, che è a base d'acqua e anch'esso privo di solventi. Non ci sono rischi per la salute né pericoli durante la produzione e l'uso del prodotto.



Il marchio della
gestione forestale
responsabile