

BLOTTING PAPER

I SEGUENTI DATI SI RIFERISCONO AL BLOTTING PAPER

	METODO		+/-	150 g/m ²	220 g/m ²	370 g/m ²
GRAMMATURA	ISO 536	g/m ²	5%	150	220	370
SPESSORE	ISO 534	µm	5%	260	370	600
MANO	ISO 534	cm ² /g	-	1,73	1,68	1,62
BIANCO CIE	ISO 11475	%	3	144	144	144
ASSORBENZA KLEMM L	ISO 8787	mm	10	65	65	65
ASSORBENZA KLEMM T	ISO 8787	mm	10	65	65	65



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA | Rossano Veneto VI - Italy

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ | UNI EN ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA | UNI EN ISO 45001

REGOLAMENTO CE 1221/2009 | EMAS

Il nostro impegno verso l'ambiente: www.favini.com/sostenibilita