

MonoPatinata anti-spappolo

Carta per etichette e rivestimento scatole

SPARKLING MEDIUM

	Metodo di rif	Unità di misura	CARATTERISTICHE TECNICHE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	80			
Spessore	ISO 534	μm	78			
Liscio Bekk	ISO 5627	s	850			
Liscio Bekk retro	ISO 5627	s	100			
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	55			
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	86			
Opacità ISO	ISO 2471	%	90			
Carico rottura longitudinale	ISO 1924-1/2	KN/m	4,8			
Carico rottura trasversale	ISO 1924-1/2	KN/m	3,3			
Forza di lacerazione longitudinale	ISO 1974	mN	480			
Forza di lacerazione trasversale	ISO 1974	mN	580			
Carico rottura longitudinale ad umido	ISO 3781	KN/m	0,92			
Carico rottura trasversale ad umido	ISO 3781	KN/m	0,78			
% Resistenza ad umido	ISO 3781	%	25			
Cobb 60 retro	ISO 535	g/m ²	16			

Tolleranze	Metodo di rif	Unità di misura	RANGE			
Grammatura	ISO 536	g/m ²	76/84			
Spessore	ISO 534	μm	74/82			
Liscio Bekk	ISO 5627	s	595/1105			
Liscio Bekk retro	ISO 5627	s	70/130			
Lucido Gardner	ISO 8254-1	%	51/59			
Bianco ISO	ISO 2470 (D65)	%	84/88			
Opacità ISO	ISO 2471	%	88/92			
Carico rottura longitudinale	ISO 1924-1/2	KN/m	4/5.5			
Carico rottura trasversale	ISO 1924-1/2	KN/m	2.8/3.8			
Forza di lacerazione longitudinale	ISO 1974	mN	408/552			
Forza di lacerazione trasversale	ISO 1974	mN	493/667			
Carico rottura longitudinale ad umido	ISO 3781	KN/m	0.78/1.05			
Carico rottura trasversale ad umido	ISO 3781	KN/m	0.66/0.9			
% Resistenza ad umido	ISO 3781	%	22/28			
Cobb 60 retro	ISO 535	g/m ²	3			

Note: DISPONIBILE IN VERSIONE FR (ANTI MUFFA METODO TAPPI T487M54) COD.3087000; VERSIONI FSC COD.3036000, FSC-FR COD3037000; VERSIONE ECO-M(RICICLATO) COD3081000

Finitura **Gloss**
 Metodi di stampa **Heatset web-offset - Sheet-fed offset**
 Applicazioni

I valori tecnici riferiti al prodotto sono da considerarsi come valori di riferimento e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore e' soggetto alle tolleranze d'uso.