

Type Paper

KPaglia

Grammatura <i>Substance - Flächengewicht - Grammage</i>	gr/mq	Metodo prova ISO	60	80
Carico di rottura M.D. <i>Tensile Strenght – Laufrihtung Bruchlast – Charge de rupture</i>	KN/m	1924/3	3,41	4,55
Carico di rottura C.D. <i>Tensile Strenght – Laufrihtung Bruchlast – Charge de rupture</i>	KN/m	1924/3	1,41	1,88
Allungamento M.D. <i>Elongation – Laufrihtung Streckung - Allongment</i>	%	1924/3	1,5	1,5
Allungamento C.D. <i>Elongation – Laufrihtung Streckung - Allongment</i>	%	1924/3	2,8	2,8
Lunghezza di rottura M.D. <i>Breaking lenght – Laufrihtung reißlänge – Longueur de rupture</i>	m	1924/3	5800	5800
Lunghezza di rottura C.D. <i>Breaking lenght – Laufrihtung reißlänge – Longueur de rupture</i>	m	1924/3	2400	2400
Media <i>Lenght – Querrichtung - Moyenne</i>	m	-	4100	4100
Indice lacerazione M.D. <i>Tear index – Durchreißung – Indice de déchirement</i>	mNm/g	1974	5	5
Indice lacerazione C.D. <i>Tear index – Durchreißung – Indice de déchirement</i>	mNm/g	1974	6,5	6,5
Porosità Gurley MF <i>Porosità gurley – Porositat Gurley – Porosità Gurley</i>	sec	5636/5	5 < x < 15	5 < x < 15
Cobb 60"	gr/mq	535	28	30
Resistenza allo scoppio <i>Bursting Strenght – bersten – Resistance d'eclatement</i>	KPa	2758	117	137

I valori riportati in tabella sono garantiti con un intervallo del +/- 5%
The values, reported on the table, are guaranteed in a range of +/- 5%
Die angegebenen Werte unterliegen einer Toleranz von +/- 5 %

Tabella aggiornata il 03 Gennaio 2020



Paper made in Italy



100% Carta Riciclata

