



**reacto**<sup>®</sup>  
CARBONLESS PAPER

**reacto**<sup>®</sup>

**LASER**

Selbstdurchschreibepapier für den Digitaldruck (Trockentoner)

Carbonless paper for digital printing (dry toner)

Papel autocopiativo para la impresión digital (tinta sólida)

Papier autocopiant pour l'impression digitale (toner sec)

Merkmal Property Propiedad Caractéristique	Prüfnorm Standard Norma Norme	Einheit Unit Unidad Unité	Wert Value Valor Valeur			Toleranz Tolerance Tolerancia Tolérance
			CB 80	CFB 80	CF 80	
Flächengewicht Basis weight Gramaje Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup> gsm	80	80	80	± 5 %
Dicke Caliper Calibre Epaisseur	ISO 534	µm	98	103	90	± 5
Glätte Bekk (OS) Smoothness Bekk (TS) Lisura Bekk anverso Lissé Bekk recto	ISO 5627	s	35	40	70	± 20
Weißer R457 Brightness R457 Blancura R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	103	92	93	± 3
Opazität Opacity Opacidad Opacité	ISO 2471	%	86	-	-	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longitud de rotura Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	> 5.000			
Feuchte absolut Absolute humidity Humedad absoluta Humidité absolue		%	4			± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sujeto a cambio sin previo aviso / sous réserve de modifications



**Koehler**  
PAPER

**Koehler Paper SE**

Hauptstraße 2 · 77704 Oberkirch · Germany · Phone +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com