GardaPat 13 KIARA

Descrizione:

La patinata senza legno opaca Garda dalla superficie vellutata, ad alto spessore (volume 1,3) e dalla tinta bianca naturale (Non OBA added).

Questo prodotto garantisce una resa del 40% superiore rispetto a una normale patinata opaca della stessa grammatura.
E' disponibile nelle versioni KLASSICA (tinta calda naturale), KIARA (tinta bianca naturale) e BIANKA (tinta bianca pura). Adatto e testato sulle principali presse digitali a getto d'inchiostro.
Gamma disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Inkjet

Certificazioni:

- PEFC Chain of Custody (multisite)
- FSC Chain of Custody (multisite)
- Paper Profile Garda
- ISO 14001 Ambiente
- EMAS stabilimento Cartiere del Garda
- ISO 50001 Energy Efficiency
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

GardaPat 13 KIARA

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	90	100	115	135	150	200	250
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	90	100	115	135	150	200	250
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	117	130	149	175	195	260	325
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	4.6	5.1	5.9	6.9	7.68	10.2	12.8
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm³/g	-	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.5	93.0	95.0	96.0	97.5	98.0	99.0
Punto di bianco D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	88	88	88	88	88	88	88
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50	50	50	50

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 11/11/2026